

# 塗装仕様書 (Bona ハードワックスオイル)

- 適用箇所 : 屋内木部(屋外も可)
- 仕上げ : オイル仕上(クリアーつや消し)
- 使用塗料 : Bona ハードワックスオイル
- 塗装工程 :

工程		塗料品名	希釈率 (重量比)	塗布量 (㎡/L)	塗布間隔
素地 仕上げ	1	汚れ、 付着物除去	木部を傷つけないよう汚れは溶剤等やBonaクリーナーなどで除去。 チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にすること。 120-320 番のペーパーで研磨して仕上げ、掃除機等で研磨粉やゴミをよく取り除く。		
	2	下塗り	Bona ハードワックスオイル	無希釈	24 ㎡/L
塗装 工程	3	研磨	Bona スクラッドパッド(または 320 番のペーパー)で塗装面を磨き、研磨粉を除去。		
	4	仕上塗り	Bona ハードワックスオイル	無希釈	24 ㎡/L

※上記は床用の推奨仕上げです。建具の場合は1回塗布で仕上げる場合もあります。

※塗装後の拭き取りは原則不要です。建具塗装では拭き取り仕上げも見られますが、土足歩行で使用する場合には、耐久性が落ちますので拭き取りしないでください。

- 塗装には、Bona 短毛ローラー、刷毛、コテバケ、ウエス等をお使いください。拭き上げに使用したウエスは、そのまま放置すると自然発火のおそれがあります。水を入れたバケツに浸け置いてから処理してください。
- 使用前に塗料はよく振ってからお使いください。
- 原液のまま塗布してください。塗装作業中は十分に換気を行ってください。
- 塗装用具の洗浄は、ラッカーシンナーやウレタンシンナー、アセトンなどの溶剤をお使いください。
- 開封後はしっかりと蓋を閉め、できるだけ早く使用してください。

株式会社オカベ

〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3

TEL 0763-55-6940 FAX 0763-52-4038