

# Bona リッチトーン



## 特徴

ダークでスモーキーなカラーは、洗練されたモダンでお洒落な雰囲気醸し出します。Bona リッチトーンは、フロアの深い色合いを引き出し、優雅なタッチを与えます。

Bona リッチトーンを塗布した後は、お好みのカラーの Bona クラフトオイルを上塗りして、2D 効果をお楽しみください。

注意：Bona リッチトーンを使用した場合は、必ず最終仕上げに Bona ハードワックスオイルを使用してください。

- 水性下処理剤
- 無塗装のフローリングに使用
- 低臭
- 木目に深い色合いをつける二次元効果

項目	内容
製品の種類	無色透明な液体、アルカリ性
塗布回数	1回（ムラがひどい場合は再度塗布してください）
希釈	不要
pH	11
洗浄剤	水
保存期間	3年間
乾燥時間	塗り重ねる場合：1～2時間 Bona クラフトオイルを塗布するまで：5～10時間 @ 20℃ 60% R.H.
塗布用具	「Bona オイルアプリーケーター」、刷毛
塗布量	10㎡ / リットル (50㎡ / 本)
パッケージ	5リットル×3本 / 箱



Bonaリッチトーン+  
Bonaクラフトオイル ピュア



Bonaリッチトーン+  
Bonaクラフトオイル グラファイト



Bonaリッチトーン+  
Bonaクラフトオイル フロスト



Bonaリッチトーン+  
Bonaクラフトオイル アッシュ



Bonaリッチトーン+  
Bonaクラフトオイル アンブラ



Bonaリッチトーン+  
Bonaクラフトオイル クレイ



## 使用方法

### ■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、120～320番のペーパーを使用し、掃除機等で研磨粉やごみをよく取り除いてください。

### ■塗布方法

①「Bona オイルアプリーター」や刷毛で1㎡あたり0.1Lを目安に塗布してください。多少の塗りムラは構いません。ムラがあまりにもひどい場合は、1～2時間待ってから、再度塗布してください。

注) 室内温度は16℃以下にならないようにしてください。

② 5～10時間待ち、よく乾燥させます。

③ 『Bona スクラッドパッド』で軽く研磨してください。あまり強く研磨すると二元効果がなくなってしまいますので、注意してください。

④ 掃除機掛けをして除塵します。

⑤ 「Bona クラフトオイル」を塗布します。乾燥中はよく換気してください。

⑥ 12時間以上待ってよく乾燥させた後、「Bona ハードワックスオイル」を塗布して仕上げてください。

乾燥中はよく換気してください。

塗布量	10㎡ / リットル
塗装仕上げの例	<p><b>塗装例 1 :</b> Bona リッチトーン Bona クラフトオイル× 1回塗り Bonaa ハードワックスオイル× 1回塗り</p> <p><b>塗装例 2 :</b> Bona ノルディックトーン Bonaa ハードワックスオイル× 2回塗り</p> <p>デザイン性重視の製品ですので、仕上げを確認して塗装仕上げを決定してください。</p>
乾燥時間	5～10時間 @ 20℃ 60% R.H.

注意：Bona リッチトーンは仕上げ剤ではありません。必ず Bona クラフトオイルで上塗りしてください。

Bona リッチトーンは、気に含まれるタンニン酸と反応します。タンニン酸が多く含まれるオーク（ナラ）、アッシュ（タモ）、チェスナット（クリ）には効果がありますが、タンニン酸が少ない針葉樹（ソフトウッド）には効果がありませんので注意してください。

# Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3

TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター（要予約）

〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34

TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp

www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・