

Bona スポーティブフィニッシュ



特徴

「Bona スポーティブフィニッシュ」は、2液型水性100%ポリウレタン樹脂塗料です。体育館など屋内のフローリングスポーツフロアの表面仕上げに使用します。スポーツフロアだけでなく、ホールや教室、店舗など、様々な施設でもお使いいただけます。

- 100%ポリウレタン樹脂
- 耐摩耗性、耐スカップマーク性に優れる
- 密着性にすぐれ、既存塗膜の上塗り再塗装にも最適
- EN 14904:2006 に準拠（ヨーロッパスポーツフロア規格）
- 滑りにくい（DIN 規格 18 032:2 合格）
- 厳しい安全基準で知られる DIBt や EC1R に合格し、室内空気環境を汚染しない
- NMP (N-メチル-2-ピロリドン) と NEP (N-エチル-2-ピロリドン) を一切含まないので安心

項目	内容
製品の種類	2液型水性100%ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分	約32%
VOC	80g/リットル
耐摩耗性	5mg/100回転 (SIS923509)
光沢@ 60°	約90%
混合比	「Bona スポーティブハードナー」4% (主剤1Lに対して硬化剤40ml)
ポットライフ	5時間
乾燥・硬化時間	指触乾燥: 2.5 ~ 3時間 @20°C, 60% R.H. 歩行可能: 8時間 @20°C, 60% R.H. 完全硬化: 1週間 @20°C, 60% R.H.
塗布道具	「Bona ローラー」 「Bona アプリケーター」
塗布量	10㎡ / リットル (100 ~ 120g/㎡)
パッケージ	主剤: 2 × 10.2 リットル + 硬化剤: 2 × 0.2 リットル

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona ダイヤモンドディスク』をご使用ください。

■工場塗装品または既存塗膜上に塗布する場合の準備

上塗り塗装を行う場合は、次の2つの条件を満たす必要があります。

1. フロアの塗装面上が完全にキレイであること。過去にワックスなどで管理されたフロアは、密着不良のリスクから塗料を上塗り出来ません。
2. 「Bona スポーティブフィニッシュ」が既存塗膜と十分に密着すること。

「Bona スポーティブフィニッシュ」は、下地塗膜との密着性に優れ、ほとんどの工場塗装品と強く密着します。しかし、下地の塗料が Bona 製品でない場合は施工前にあらかじめ密着テストを行ってください。まず「Bona プレップ」で対象範囲を拭き上げ乾燥後、#180～320の目の細かいペーパーで軽くこすってください。「Bona 製水性塗料」を塗布してから2～3日後、コインで優しくその乾いた表面を擦り、塗料が剥がれてこなければ密着性に問題はありません。

塗装前の準備：「Bona プレップ」の説明書に従い『Bona プレップシステム』で処理してください。

■塗布方法

・ご使用前に容器をよく振ってください。

「Bona スポーティブフィニッシュ」主剤1ボトルに硬化剤「Bona スポーティブハードナー」1ボトルを投入し、キャップを閉めてよく容器を振って混ぜ合わせてください(30～60秒)。混ぜ合わせたら5分ほど床に置き、発泡がおさまってからお使いください。混ぜ合わせてから5時間以内に使い切ってください。

・「Bona ローラー」または「Bona アプリケーター」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。

注) 室内温度は13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	10㎡ / リットル (100～120g/㎡)
推奨下塗り塗料	Bona スポーティブプライマー
塗布回数	素地から仕上げる場合： 「Bona スポーティブプライマー」×1～2回 + 「Bona スポーティブフィニッシュ」×2～3回 上塗りの場合：「Bona スポーティブフィニッシュ」×1～2回
乾燥時間	2.5～3時間 (20℃、60% R.H.)

※「Bona スポーティブフィニッシュ」を塗り重ねる場合には、乾燥後『Bona 研磨システム』で軽く研磨してください。また、1日に2回以上塗布しないでください。

・塗布後8時間は歩行禁止にしてください。「Bona スポーティブフィニッシュ」が完全に硬化するまで約1週間かかりますので、その間はクリーナーを使用しないようご注意ください。その後の清掃には、フロアが汚れてきたら「Bona フロアクリーナー」をご使用ください。



Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・