

Carl's オイル 25



特徴

「Carl's オイル 25」は、オイル仕上のフローリングのメンテナンス用の硬化パインオイルです。定期的を使用して、木の表面の磨り減ったオイルを補充することで、木を摩耗から守り、いつまでも美しく保ちます。

- オイル仕上フローリングの定期メンテナンス用
- 早い乾燥時間

項目	内容
オイルの種類	エステル化パインオイル
樹脂分	約 25%
VOC	600g/ リットル
密度	0.80kg/dm ³
塗り重ねの待ち時間	30 ～ 45 分
塗布ツール	ポリッシャー・赤パッド・オイルクロス
塗布量（トータル）	約 20 ～ 100m ² /L（樹種によって大きく変動）
引火点	36℃
保存期間	2 年間（未開封）
保管	凍結しないよう注意してください
パッケージ	5 リットル× 2 缶/箱

使用方法

■塗布前の準備

- ・掃除機掛けをしてフロア上のチリやホコリを取り除きます。
- ・水 10L に「Bona ソープ」 200ml を混ぜ、このクリーナーを使ってフロアの汚れを取り除きます。

■塗布方法

- ・フロアの乾燥を確認します。
- ・綿布などを使用し、フロアに薄く均一に「Carl's オイル 25」を塗布してください。
- ・広い面積に塗布する場合は、ポリッシャーを使用してください。
 1. オイルクロスフロアを敷きます。
 2. オイルクロスの上に赤パッドを置きます。
 3. 赤パッドの真ん中の穴に、「Carl's オイル 25」を 0.1L 垂らします。
 4. オイルクロスの四隅を折りたたんで、ポリッシャーをのせて、約 10㎡を目安に運転します。
 5. ポリッシャーは縦横に格子状に回し、オイルが足りなければ足してください。
- ・隙間は手作業で塗布してください。

**注意：Bona オイルは乾性オイルなので、使用したウエス等は自然発火のリスクがあります。
使用したウエス等は、水に浸けおくか金属製の密封容器に収納してください。**

- ・1 時間待ってから、ポリッシャーに赤パッドを装着して空掛けします。

塗布量	約 20 ～ 100㎡ / リットル (樹種によって変動)
対象床材	オイル仕上のフローリング
塗布回数	1 回
塗布ツール	ポリッシャー・赤パッド・オイルクロス

- ・オイルが硬化するまで、塗布後 12 時間は歩行禁止にしてください。

■メンテナンス

- ・Bona モップや掃除機を使用して、フロアのチリやホコリを取り除いてください。
- ・必要に応じて、「Carl's クリーナー」「Bona ソープ」や「Bona フロアクリーナー」を使用して、フロアを清掃してください。
- ・極力フロアを濡らし過ぎないように注意してください。



Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)
〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・